

Технический лист №6.39 Версия от 02.2016г.

## Краска (эмаль) для дорожной разметки «ТЕХНОНИКОЛЬ АК»

ТУ 2313-073-72746455-2012

### Описание продукции:

Краска представляет собой однокомпонентный лакокрасочный материал холодного нанесения на основе акриловых сополимеров.

Краска производится четырех видов в соответствии с условиями и областями применения:

АК 51 – «Автобан», автомобильные дороги федерального значения;

АК 52 – «Трасса», автомобильные дороги регионального значения;

АК 53 – «Мегаполис», автомобильные дороги межмуниципального значения;

АК 11 – «Шоссе», прочие дороги и тротуары местного значения.

### Область применения:

Краска «ТЕХНОНИКОЛЬ АК» предназначена для создания горизонтальных разметок на проезжей части автомобильных дорог и улиц с асфальтобетонным и бетонным покрытием.

Рекомендуемый расход краски для дорожной разметки «ТЕХНОНИКОЛЬ АК» от 400г/м<sup>2</sup> до 700 г/м<sup>2</sup> в зависимости от типа основания.



### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Нормативное значение				Метод испытаний
			АК 51	АК 52	АК 53	АК 11	
Плотность	г/см <sup>3</sup>	-	не менее 1,6	не менее 1,6	не менее 1,6	1,4 – 1,6	ГОСТ 31992.1-2012
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	-	не менее 200	120 – 200	120 – 200	120 – 200	ГОСТ 8420-74
Степень перетира	мкм	не более	не более 50	не более 70	не более 70	не более 70	ГОСТ 31973-2013
Массовая доля нелетучих веществ	%	-	70-79	70-79	70-79	70-79	ГОСТ 31939-2012, п.6.7 настоящих ТУ
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C	мин	-	не более 15	15-30	15-30	31-44	ГОСТ 19007-73, п. 6.5 настоящих ТУ
Адгезия к стеклу	балл		2	2	2	2	ГОСТ 15140-78
Укрывистость высушенной плёнки	г/м <sup>2</sup>	не более	220	220	220	220	ГОСТ 8784-75, метод 1

### Производство работ:

Краску для дорожной разметки следует наносить по сухому, очищенному от грязи и пыли дорожному покрытию при установившейся температуре воздуха от + 5°С до + 30 °С, при относительной влажности не более 85% и силе ветра не более 10 м/с. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Разметка наносится с помощью специальной техники распыления, например машинами для дорожной разметки краской Шмель 12 Isuzu, Шмель 12, Шмель 11С (FIAT Ducato), Шмельёк, Контур 600, Контур 300, Контур 100, Контур 50, Контур 30, Шмель 11А и Шмель 11Б; либо с помощью кисти или валика с применением трафарета.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

### Транспортировка:

Краску транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

### Сведения об упаковке:

Металлические евроведра 20 л