



## Отчет об испытаниях No. 412502675

**Заказчик:** Завод Лоджикруф  
ООО VAT:  
RU6230054971

**Адрес:** Восточный промузем 21, 390047 Рязань Россия

**Образец:** Planter Eco  
Logicbase V-SL

**Дата получения  
образца:** 21<sup>st</sup> of September 2016

**Отчет подготовил:** Ing. Radim Mikac

**Место испытаний:** Zlfn, 9<sup>th</sup> of January

**Примечание:** Результаты, приведенные в этом отчете об испытаниях для образца, протестированного в нашей лаборатории.

**Описание и идентификация образцов:****Таблица No. 1 – Образцы описание и идентификация**

Идентификационный номер	Наименование образца продукции	Описание образца продукции
2675/S/1	Planter Eco foil	Черная дренажная мембрана
2675/S/2	Logicbase V-SL	Полимерная мембрана серого и желтого цветов

**Отбор образцов:**

Образцы были доставлены в лабораторию клиентом. Лаборатория не несет ответственности за ошибки, вызванные неправильным способом транспортировки образцов.

**Испытания:**

Определение устойчивости к проникновению корней.

**Используемый метод испытаний:**

Определение устойчивости к проникновению корней CEN/TS 14416

**Условия испытаний:**

3 образца для испытаний диаметром 200 мм, продолжительность испытаний: 8 недель (для зимнего времени), испытания с 10 ноября 2016 года по 5 января 2017 года

**Результаты испытаний:**

Результаты испытаний приведены в следующей таблице:

**Таблица No. 11 - Planter Eco foil - ref.No. 2675/S/1**

Измеренные параметры	Ед. изм.	Результаты испытаний
Проникновение корней	-	Корни не проникли в образцы

**Таблица No. 11 - Logicbase V-SL - ref.No. 2675/S/2**


Измеренные параметры	Ед. изм.	Результаты испытаний
Проникновение корней	-	Корни не проникли в образцы

**Примечание:** Результаты, приведенные в этом отчете об испытаниях для образца, протестированного в нашей лаборатории


**Фото № 1 - Контроль жизнеспособности растений - Корни проникли в битумный слой**



**Фото № 2 и 3- Корни не проникли в мембрану Planter Eco**



**Фото № 4 и 5- Корни не проникли в мембрану Logicbase V-SL**



**Примечание: Результаты, приведенные в этом отчете об испытаниях для образца, протестированного в нашей лаборатории**